



СХЕМЫ СИСТЕМ ОКРАСКИ СТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 4. ДЛЯ КАТЕГОРИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ С5-І и С5-М

№ системы окраски	Степень подготовки поверхности		Грунт			Промежуточное покрытие			Покрывная эмаль			Система окраски в целом		Прогнозируемый срок службы		
	St2	Sa2 ¹⁷ 2	Вид	Число слоев	Общая НТСП, мкм	Вид	Число слоев	Общая НТСП, мкм	Вид	Число слоев	Общая НТСП, мкм	Суммарное число слоев	Суммарная НТСП, мкм	низкий (L) ≥2 лет	средний (M) ≥5 лет	высокий (H) ≥15 лет
Для С5-І	15	X	ЕРОPRIM	1÷2	120				VINITOP	2	80	3÷4	200	X	X	
	19	X	ЕРОСINK	1	40	ЕРОPRI M	1	120	ЕРОTOP 50	1	80	3	240	X	X	
	16	X	ЕРОPRIM	2÷3	260				URETOP	1	40	3÷4	300	X	X	
	30	X	ЕРОPRIM	2	220				ЕРОTOP 50	1	80	3	300	X	X	
	17	X	ЕРОСINK	1	40	ЕРОPRI M	2	160	URETOP	1	40	4	240	X	X	
	18	X	ЕРОСINK	1	40	ЕРОPRI M	2÷3	240	URETOP	1	40	4÷5	320	X	X	X
	29	X	ЕРОPRIM	3	280				URETOP	1	40	4	320	X	X	X
Для С5-М	16	X	ЕРОPRIM	2÷3	260				URETOP	1	40	3÷4	300	X	X	
	30	X	ЕРОPRIM	2	220				ЕРОTOP 50	1	80	3	300	X	X	
	29	X	ЕРОPRIM	3	280				URETOP	1	40	4	320	X	X	X
	17	X	ЕРОСINK	1	40	ЕРОPRI M	2	160	URETOP	1	40	4	240	X	X	
	18	X	ЕРОСINK	1	40	ЕРОPRI M	2÷3	240	URETOP	1	40	4÷5	320	X	X	X

* - НТСП - номинальная толщина сухой пленки.

X - означает возможность использования данной конкретной схемы окраски

В данных схемах допускается заменять (при условии сохранения тех же толщин):

- ▶ грунт ЕРОPRIM на ЕРОPRIM VINTEKS;
- ▶ эмаль URETOP на URETOP 50;